GLAMOUR TEXTILE DESIGN LAB

AKIRA

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	64% PL; 30% CO; 6% PC	
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%	
PESO / WEIGHT	770 g/ml +/- 8%	
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	54078300	
VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO A SECCO delicato e stiratura GENTLE DRY CLEANING and ironing	EN ISO 3175-3	ORDITO/WARP ≤ 1% TRAMA/WEFT ≤ 1%
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 2% TRAMA/WEFT ≤ 3%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
ALLO SFREGAMENTO A SECCO TO DRY RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
ALLO SFREGAMENTO A UMIDO TO WET RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4
ALLA LUCE TO LIGHT	EN ISO 105-B02	≥ 4/5
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 3/4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 50.000 giri/ rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP ≥ 60 N TRAMA/WEFT ≥ 60 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP ≥ 1200 N TRAMA/WEFT ≥ 600 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 6 mm TRAMA/WEFT ≤ 6 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS wIth additional treatment
EN 1021-Part 1	CIGARETTE	PASS
EN 1021-Part 2	MATCH	PASS wIth additional treatment
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



E' RACCOMANDATO IL LAVAGGIO A SECCO / DRY CLEANING IS RECOMMENDED
UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI/ USE ONLY MILD DETERGENTS
STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 02/12/2024()

Lohnke Leder und Textil