GLAMOUR
TEXTILE DESIGN LAB

CANCUN dis. 4 Riga

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	64% JU; 36% CO RICICLATO/RECYCLED	GRS on demand
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%	
PESO / WEIGHT	900 g/ml +/- 5%	
RAPPORTO / REPEAT PATTERN	Trama / orizzontale Weft /horizontal	
	Ordito / verticale 2 cm Warp /vertical	
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	53109000	

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	EN ISO 3175-3	ORDITO/WARP ≤ 2% TRAMA/WEFT ≤ 2%
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP > 4% TRAMA/WEFT ≤ 2%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
ALLO SFREGAMENTO A SECCO TO DRY RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO TO WET RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4
ALLA LUCE TO LIGHT	EN ISO 105-B02	≥ 4/5
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 3/4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 25.000 giri/ rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP > 120 N TRAMA/WEFT > 60 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP > 800 N TRAMA/WEFT > 400 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 5 mm TRAMA/WEFT ≤ 5 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	NOT PASS
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		NOT PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



E' CONSIGLIATO IL LAVAGGIO A SECCO PER EVITARE INDESIDERATI RESTRINGIMENTI IN ACQUA / DRY CLEANING IS RECOMMENDED TO AVOID UNWANTED SHRINKAGE IN WATER
STIRARE SUL ROVESCIO / IRON ON THE BACK SIDE
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 02 del 17/11/2023()

GLAMOUR GROUP TEXTILE DESIGN

Global Recycled Standard
36% GRS Recycled Cotton
Certified by ICEA
ICEA-TX-1951

Lohnke
Leder und Textil