GLAMOUR
TEXTILE DESIGN LAB

CHAKRA

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	52% PC; 42% PL; 6% CO
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT	1.100 g/ml +/- 5%

COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	54077300

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 3% TRAMA/WEFT ≤ 3%
LAVAGGIO A SECCO delicato GENTLE DRY CLEANING	EN ISO 3175-3	ORDITO/WARP ≤ 2% TRAMA/WEFT ≤ 2%
PRESSA A VAPORE STEAMING PRESS	DIN 53894-2	ORDITO/WARP ≤ 4% TRAMA/WEFT ≤ 3%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO DRY RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO WET RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12	≥ 3/4
SOLIDITA' ALLA LUCE LIGHT FASTNESS	EN ISO 105-B02	≥ 4/5
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 80.000 giri/rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP ≥ 300 N TRAMA/WEFT ≥ 150 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP ≥ 1.000 N TRAMA/WEFT ≥ 1.000 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 2 mm TRAMA/WEFT ≤ 2 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	NOT PASS
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)		
	NON STRIZZARE./ DO NOT WRING. NON STROFINARE SUL DIRITTO./ DO NOT RUB THE FACE SIDE. STIRARE SUL ROVESCIO / IRON ON THE BACK SIDE	

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita REV. n. 01 del 22/06/2023
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

GLAMOUR GROUP TEXTILES

Lohnke
Leder und Textil