

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	65% PC 17% PL 11% VI 7% PA
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%
PESO / WEIGHT	1170 g/ml +/- 5%
RAPPORTO / REPEAT PATTERN	Trama / orizzontale 36 cm Weft /horizontal
	Ordito / verticale 53 cm Warp /vertical
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	58013600

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY

LAVAGGIO A SECCO delicato e stiratura GENTLE DRY CLEANING and ironing	EN ISO 3175-3	ORDITO/WARP $\leq 1\%$ TRAMA/WEFT $\leq 1\%$
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato e stiratura GENTLE WASHING AT 30°C and ironing	EN ISO 6330	ORDITO/WARP $\leq 3,5\%$ TRAMA/WEFT $\leq 4\%$

SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

ALLO SFREGAMENTO A SECCO TO DRY RUBBING	EN ISO 105-X12	$\geq 4/5$
ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO TO WET RUBBING	EN ISO 105-X12	$\geq 3/4$
ALLA LUCE TO LIGHT	EN ISO 105-B02	$\geq 4/5$

TEST FISICI / PHYSICAL TESTS

PILLING	EN ISO 12945-2	$\geq 4/5$
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 50.000 giri/ rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP ≥ 100 N TRAMA/WEFT ≥ 110 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP ≥ 700 N TRAMA/WEFT ≥ 1000 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 3 mm TRAMA/WEFT ≤ 4 mm

REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR

BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	NOT PASS
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



E' CONSIGLIATO IL LAVAGGIO A SECCO PER EVITARE INDESIDERATI RESTRINGIMENTI IN ACQUA / DRY CLEANING IS RECOMMENDED TO AVOID UNWANTED SHRINKAGE IN WATER.
STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita.
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 29/04/2026()

