

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	76% PC, 17% PL, 7% PP RICICLATO	
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%	
PESO / WEIGHT	1495 g/ml +/- 5%	
RAPPORTO / REPEAT PATTERN	Trama / orizzontale Weft /horizontal	36 cm
	Ordito / verticale Warp /vertical	66 cm
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	58013600	

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY

LAVAGGIO A SECCO delicato e stiratura GENTLE DRY CLEANING and ironing	EN ISO 3175-3	ORDITO/WARP TRAMA/WEFT	≤ 1% ≤ 1%
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato e stiratura GENTLE WASHING AT 30°C and ironing	EN ISO 6330	ORDITO/WARP TRAMA/WEFT	≤ 1% ≤ 2%

SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

ALLO SFREGAMENTO A SECCO TO DRY RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4/5
ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO TO WET RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 3/4
ALLA LUCE TO LIGHT	EN ISO 105-B02	≥ 4/5

TEST FISICI / PHYSICAL TESTS

PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4/5	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 30.000 giri/ rubs	
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP TRAMA/WEFT	≥ 200 N ≥ 200 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP TRAMA/WEFT	≥ 1900 N ≥ 1300 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP TRAMA/WEFT	≤ 4 mm ≤ 6 mm

REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR

BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	NOT PASS
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



E' CONSIGLIATO IL LAVAGGIO A SECCO PER EVITARE INDESIDERATI RESTRINGIMENTI IN ACQUA / DRY CLEANING IS RECOMMENDED TO AVOID UNWANTED SHRINKAGE IN WATER.
STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita.
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 29/04/2026()

