

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

87% PL; 13% CO RECYCLED

ALTEZZA / WIDTH

140 cm +/- 3%

PESO / WEIGHT

655 g/ml +/- 5%

COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE

58013600

VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY

LAVAGGIO A SECCO delicato e stiratura
GENTLE DRY CLEANING AND IRONING

EN ISO 3175-3

ORDITO/WARP ≤ 1%
TRAMA/WEFT ≤ 1%

LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato e stiratura
GENTLE WASHING AT 30°C AND IRONING

EN ISO 6330

ORDITO/WARP ≤ 1%
TRAMA/WEFT ≤ 2%

SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

ALLO SFREGAMENTO A SECCO
TO DRY RUBBING

EN ISO 105-X12

≥ 4/5

ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO
TO WET RUBBING

EN ISO 105-X12

≥ 4/5

ALLA LUCE
TO LIGHT

EN ISO 105-B02

5

TEST FISICI / PHYSICAL TESTS

PILLING

EN ISO 12945-2

≥ 4/5

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

EN ISO 12947-2

≥ 80.000 giri/ rubs

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
TEAR STRENGHT

EN ISO 13937-3

ORDITO/WARP ≥ 100 N
TRAMA/WEFT ≥ 40 N

RESISTENZA ALLA TRAZIONE
TENSILE STRENGHT

EN ISO 13934-2

ORDITO/WARP ≥ 1600 N
TRAMA/WEFT ≥ 500 N

SCORRIMENTO DELLE CUCITURE
SEAM SLIPPAGE

EN ISO 13936-2

ORDITO/WARP ≤ 4 mm
TRAMA/WEFT ≤ 4 mm

REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR

BS 5852-1:1979

CIGARETTE

PASS

BS 5852-1:1979

MATCH

PASS with FR treatment

CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013

PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS
STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE
NON STROZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 28/10/2025

