GLAMOUR TEXTILE DESIGN LAB

CULT MACULATO

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	45% PC; 28% PL; 21% VI; 6% LI	
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%	
PESO / WEIGHT	1100 g/ml +/- 5%	
RAPPORTO / REPEAT PATTERN	Trama / orizzontale 34.5 cm Weft /horizontal	
	Ordito / verticale. 42 cm Warp /vertical	
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	58013600	
VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO A SECCO delicato GENTLE DRY CLEANING	EN ISO 3175-3	ORDITO/WARP ≤ 1% TRAMA/WEFT ≤ 2%
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING AT 30°C	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≤ 3% TRAMA/WEFT ≤ 3%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
ALLO SFREGAMENTO A SECCO TO DRY RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4
ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO TO WET RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4
ALLA LUCE TO LIGHT	EN ISO 105-B02	≥ 4
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4/5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 40.000 giri/ rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP ≥ 150 N TRAMA/WEFT ≥ 320 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP ≥ 1300 N TRAMA/WEFT ≥ 1500 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 3 mm TRAMA/WEFT ≤ 3 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	NOT PASS
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



E' CONSIGLIATO IL LAVAGGIO A SECCO PER EVITARE INDESIDEARTI RESTRINGIMENTI / DRY CLEANING IS RECOMMENDED TO AVOID UNWATED SHRINKAGE
UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 28/10/2025