




PRO-PFLEGE ZERTIFIZIERUNG



Verkauf durch


Lohnke
Leder und Textil 

 Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51
8590 Romanshorn

 +41 71 477 18 18

 +41 71 477 18 19

 kontakt@ledtex.ch
 www.ledtex.ch



PRO-PFLEGE ZERTIFIZIERUNG




Arbeitsbekleidung, Leasingbekleidung und Corporate Wear werden nicht nur intensiv genutzt, sondern auch häufig industriell gewaschen und getrocknet. Auch nach oftmaligem Tragen und entsprechend vielen Wäschen soll die Kleidung nicht nur sauber werden sondern auch form- und farb-stabil bleiben und vor allem auch ihre vielfältigen Funktionen auf Dauer bewahren. Somit sind die Anforderungen an Arbeitsbekleidung in Hinblick auf die gewerblichen Wäschen sehr komplex.

Die Hohenstein Institute haben die speziell für die Arbeits- und Leasing-kleidung relevanten AMANN-Produkte nach DIN EN ISO 15797 für industrielle Wasch- und Trocknungsprozesse getestet und mit dem PRO-Label nach DIN EN ISO 30023 zertifiziert:

- Saba
- Sabatex
- Sabaflex
- Isacord
- Serafil
- Serafil fine
- N-tech
- N-tech CS

Da es sehr unterschiedliche industrielle Pflegemethoden gibt, normiert die DIN EN ISO 15797 eine Auswahl an Belastungsprüfungen. Das Resultat der Belastungsprüfungen ist an den Piktogrammen abzulesen, die die DIN EN ISO 30023 zusammenfasst.



WASCHVERFAHREN

Die in der DIN EN ISO 15797 enthaltenen Waschverfahren lauten wie folgt:

| BESCHREIBUNG WASCHVERFAHREN | GEWEBE | WASCHVERFAHREN | TEMPERATUR |
|---|---------------------|----------------|---------------|
| Waschverfahren für weiße Arbeitsbekleidung und/oder empfindliche farbige Besatzartikel – Peressigsäurebleiche | Baumwolle | 1 | 75°C (+/-2°C) |
| | Polyester/Baumwolle | 2 | 75°C (+/-2°C) |
| Waschverfahren für weiße Arbeitsbekleidung – Chlorbleiche | Baumwolle | 3 | 75°C (+/-2°C) |
| | Polyester/Baumwolle | 4 | 75°C (+/-2°C) |
| Waschverfahren für weiße Arbeitsbekleidung und/oder empfindliche farbige Besatzartikel – Wasserstoffperoxid | Baumwolle | 5 | 85°C (+/-2°C) |
| | Polyester/Baumwolle | 6 | 85°C (+/-2°C) |
| Waschverfahren für farbige Arbeitsbekleidung | Baumwolle | 7 | 85°C (+/-2°C) |
| | Polyester/Baumwolle | 8 | 75°C (+/-2°C) |

Die Ziffer im Kästchen des Waschsymbols entspricht einem der acht in ISO 15797 beschriebenen Waschverfahren.


AMANN's Produkte wurden nach den gängigsten Waschverfahren Nummer 2 und Nummer 8 für weiße und farbige Arbeitsbekleidung geprüft.

TROCKNUNGSVERFAHREN

Desweiteren beschreibt die Norm zwei Trocknungsverfahren:

VERFAHREN A:


Trocknung im Trommeltrockner



Hierbei wird der Näh- und Stickfaden solange getrocknet bis eine Ablufttemperatur von 90°C gemessen wird.

VERFAHREN B:

Trocknung im Tunnel- und Schrankfinisher



Hierbei wird der Näh- und Stickfaden solange getrocknet bis auf der Ware eine Temperatur zwischen 135 und 140°C gemessen wird. Nach Erreichen der Temperatur wird der Trocknungsprozess beendet.

Alle geprüften Artikel wurden nach Verfahren A und Verfahren B geprüft.

BEURTEILUNGSKRITERIEN

Da in den Normen keine Anforderungen definiert sind, wurden zur Beurteilung der Waschbeständigkeit die Anforderungen des Hohensteiner Qualitätsstandards für Leasingtextilien herangezogen:

| PRÜFFPARAMETER | ANFORDERUNG DES HOHENSTEINER QUALITÄTSSTANDARDS |
|----------------------|---|
| Farbbeständigkeit | Waschechtheit ≥ Note 3-4 |
| Maßänderung | Die Maßänderung muss auf das verarbeitete Gewebe abgestimmt sein, nach Abzug des Gewebekrumpfs max. +/- 1,0 % |
| Festigkeitsminderung | < 10,0 % nach den Wasch- und Trocknungszyklen |

WASCH- UND TROCKNUNGSZYKLEN

Alle geprüften Artikel haben die drei Prüfkriterien nach **30 Wasch- und Trocknungszyklen** erfolgreich bestanden.



EINSATZBEREICHE:

- Industrie
- Krankenhaus
- Hotellerie & Gastronomie
- Handwerk
- u. v. m.

Amann & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1 | D-74357 Bönningheim
Telefon +49 7143 277-0
E-Mail: service@amann.com
www.amann.com

104966
DE00000100

Verkauf durch



📍 Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51
8590 Romanshorn

☎ +41 71 477 18 18
📠 +41 71 477 18 19

✉ kontakt@ledtex.ch
🌐 www.ledtex.ch

Unsere Managementsysteme sind zertifiziert gemäß:

